

Свинцово-кислотные аккумуляторы DELTA серии FTS изготовлены по технологии с абсорбированным электролитом (AGM). Конструкция корпуса оптимизирована для установки в 19" и 23" шкафы и стойки.

Главное преимущество новой серии FTS — повышенная удельная емкость, характеризующая количество энергии в единице объема элемента.

У серии FTS удельная емкость выше на 15%, при этом площадь занимаемой поверхности меньше, что позволяет устанавливать большее количество аккумуляторов на фиксированной площади. Аккумуляторы серии FTS оптимальны для использования как на коротких, так и на длинных режимах разряда.



Габариты

Длина, мм	548
Ширина, мм	105
Высота, мм	316
Полная высота, мм	316
Вес, кг	45.5

Конструкция батарей

Компонент	Полож. пластина	Отриц. пластина	Контейнер	Крышка	Клапан	Клеммы	Сепаратор	Электролит
Материал	Диоксид свинца	Свинец	ABS	ABS	Каучук	Медь	Стекловолокно	Серная кислота

Технические характеристики


Номинальное напряжение	12 В
Число элементов	6
Срок службы	10 лет
Номинальная емкость (20°C)	
10 часовой разряд (15 А, 1.8 В/эл)	150 Ач
5 часовой разряд (24.5 А, 1.75 В/эл)	122.5 Ач
1 часовой разряд (99 А, 1.6 В/эл)	99 Ач
Внутреннее сопротивление	
полностью заряженной батареи (20°C)	4.5 мОм
Саморазряд	3% емкости в месяц при 20°C

Рабочий диапазон температур

Разряд	-20~60°C
Заряд	-10~60°C
Хранение	-20~60°C
Макс.разрядный ток (20°C)	1050 А (5с)
Метод заряда: заряд постоянным напряжением (20°C)	
Циклический режим (14.4 - 14.7 В)	
Макс.зарядный ток	45 А
Температурная компенсация	-30 мВ/°C
Буферный режим (13.5-13.8 В)	
Температурная компенсация	-20 мВ/°C
Ток короткого замыкания	2680 А

Особенности

- Технология AGM позволяет рекомбинировать 99% выделяемого газа;
- Нет ограничений на воздушные перевозки;
- Соответствие требованиям UL;
- Эксплуатация в любом положении;
- Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии;
- Продолжительный срок службы;
- Необслуживаемые. Воду доливать не нужно;
- Низкий саморазряд;
- Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение.



Применяются в системах связи и телекоммуникаций, а также в источниках бесперебойного питания

Разряд постоянным током, А при 20°C

В/эл-т	15м	30м	45м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	6ч	7ч	8ч	9ч	10ч	24ч
1.60 В	239	158	122	99.0	58.9	41.7	31.1	25.4	23.5	20.6	18.5	16.8	15.4	6.80
1.65 В	225	153	119	97.2	57.8	41.0	30.7	25.1	23.4	20.4	18.4	16.7	15.3	6.76
1.70 В	209	147	114	94.5	56.4	40.1	30.2	24.8	23.2	20.3	18.3	16.6	15.2	6.71
1.75 В	191	140	110	91.8	55.1	39.3	29.7	24.5	23.1	20.2	18.1	16.4	15.1	6.67
1.80 В	176	131	104	88.7	53.5	38.4	29.1	24.0	22.9	20.0	18.0	16.3	15.0	6.63

Разряд постоянной мощностью, Вт при 20°C

В/эл-т	15м	30м	45м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	6ч	7ч	8ч	9ч	10ч	24ч
1.60 В	403	266	209	171	106	78.8	58.8	51.7	47.9	41.85	37.68	34.15	31.35	13.84
1.65 В	382	257	203	167	104	77.6	58.1	50.9	47.5	41.44	37.31	33.81	31.04	13.71
1.70 В	357	247	196	163	103	76.1	57.3	50.1	46.9	40.96	36.87	33.42	30.68	13.55
1.75 В	332	234	189	158	99.9	74.6	56.3	49.1	46.3	40.47	36.43	33.02	30.31	13.39
1.80 В	304	221	180	151	96.3	73.1	55.3	48.2	46.0	40.13	36.13	32.74	30.06	13.27

